



# IMPAC®

## IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER

Membranas prefabricadas

### Descripción:

La membrana prefabricada **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER** es producida a base de asfalto no oxidado modificado con polímero APP (polipropileno atáctico) y con refuerzo de tela poliéster no tejida de 180 gr/m<sup>2</sup>, confeccionada bajo proceso Spunbond laminado, con acabado de gravilla a base de riolita pigmentada y esmaltada con resina de silicón con alta temperatura, con una capa inferior de una película de polietileno que se integra al asfalto por medio del soplete por termo-fusión, adhiriéndose a la superficie previamente tratada, formando un sistema impermeable único para una gran protección contra la humedad y la intemperie.

### Usos Recomendados:

Para impermeabilizar cualquier tipo de estructura con movimientos térmico-estructurales no críticos. Se ocupa para todo clima, pero es ideal para zonas geográficas con clima templado y cálido. El acabado con gravilla permite un tráfico ligero ocasional.

### Ventajas:

- Se coloca y se adhiere por termo-fusión, cubriendo de manera rápida grandes áreas de manera uniforme.
- Producto controlado desde fábrica con espesor y calidad uniforme.
- Armada con refuerzo poliéster con estructura de alto modulo de resistencia.
- Superior valor de elongación.
- Excelente estabilidad térmica. Resiste cambios de temperatura sin agrietarse.
- Posee excelente adhesividad, cohesión y resistencia a la acción del agua y de la intemperie.
- Forma un sistema 100% impermeable, flexible y de gran durabilidad.
- Limpio y no contaminante
- Es sujeta a tráfico peatonal ocasional por su terminación con gravilla de colores.
- Acabado decorativo de gravilla para protección al paso del tiempo y la variación de las condiciones climáticas.

### Almacenamiento y Manejo:

Bajo techo sobre una superficie lisa y limpia, hasta dos tarimas súper puestas verticalmente colocando un aglomerado de 6 mm de espesor mínimo entre la tarima inferior y superior. Durante su manejo y estiba de los rollos no deberán ser golpeados para evitar daños. Transportarse siempre en posición vertical, NUNCA acostados. No colocar nada sobre ellos, soportándolos firmemente de manera que no se ladeen o inclinen.



| PRESENTACIÓN | ROLLOS                             |
|--------------|------------------------------------|
| Medida       | 1.00 m de ancho X 10.00 m de largo |
| Espesor      | 4.00 mm.                           |
| Acabado      | Gravilla color Blanco y Terracota. |

\*NOTA: El color y la forma del gránulo puede variar de un lote a otro debido a su proceso de producción, sin afectar su desempeño

IMPORTANTE. TODOS NUESTROS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS DE ACUERDO A ESTRUCTAS NORMAS DE CALIDAD Y EJERCIENDO TODA PRECAUCION RAZONABLE, LA INFORMACION QUE SUMINISTRAMOS ES CORRECTA DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA. LOS PRODUCTOS TAL Y COMO SE VENDEN CUMPLEN CON LOS FINES PARA LOS CUALES HAN SIDO FABRICADOS. NO OBTANTE NO RESPONDEMOS POR VARIACIONES EN EL METODO DE USO O CONDICIONES EN QUE SEAN APLICADOS POR PARTE DEL COMPRADOR.



### PROPIEDADES SEGÚN NOM-018-ENER-2011

| PROPIEDADES                    | VALOR                           | MÉTODO                |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Densidad Aparente              | 1 404,57 kg/m <sup>3</sup>      | NMX-C-126-ONNCCE-2010 |
| Conductividad Térmica          | 0,053 8 W/m·K                   | NMX-C-181-ONNCCE-2010 |
| Permeabilidad de vapor de agua | 0,002 ng/Pa·s·m                 | NMX-C-210-ONNCCE-2013 |
| Adsorción de humedad           | 0,284 % peso<br>0,397 % volumen | NMX-C-228-ONNCCE-2013 |
| Absorción de agua              | 2,832 % peso                    | NMX-C-228-ONNCCE-2013 |

Fecha de actualización: 07/septiembre/2026. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: [www.impact.com.mx](http://www.impact.com.mx) donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



# IMPAC®

## Precauciones:

Los sistemas impermeabilizantes existentes deberán ser retirados totalmente de la superficie a proteger. El área a impermeabilizar no debe presentar protuberancias que pueden dañar la membrana asfáltica. No deben colocarse objetos pesados sobre el manto recién instalado sin la adecuada protección para evitar dañarlo. Durante la instalación con soplete de gas no se deberá exceder en el flameado porque daña el refuerzo y las propiedades de los polímeros modificadores del asfalto. La aplicación con soplete se puede realizar solo cuando el primario este seco. El Prefabricado **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER** no debe ser almacenado expuesto al calor, deberá estibarse únicamente en posición vertical y donde la temperatura ambiente no sea mayor de 45°C. No resiste aceites ni solventes.

## Aplicación:

La instalación del sistema impermeable prefabricado **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER**, requiere de la experiencia y de mano de obra calificada. Se deberá realizar la aplicación bajo condiciones climáticas favorables. Si se presentan condiciones de alta humedad o lluvia, se podrían generar fallas de adherencia y la formación de ampulas. La superficie deberá contar con una pendiente mínima del 2% hacia las bajadas pluviales o bajantes, libre de encharcamientos. Los sistemas impermeabilizantes existentes deberán ser retirados totalmente de la superficie a proteger. La superficie donde se vaya a aplicar el impermeabilizante Prefabricado **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER** deberá estar uniforme, completamente seca, libre de polvo, arena, grasa, aceite, membranas de curado y material suelto de cualquier naturaleza, que puedan provocar desprendimientos de la membrana. Sobre la superficie limpia, aplique la imprimación asfáltica de **IMPAC®** Primario H (base agua, consultar ficha técnica) o **IMPAC®** Primario SVT-SR (base solvente, consultar ficha técnica). Si la superficie está seca, debería usar preferentemente el **IMPAC®** Primario SVT-SR (base solvente). Si el sustrato esta ligeramente húmedo, aplique el primario asfáltico **IMPAC®** Primario H (base agua). Dejar secar totalmente el primario. En las fisuras o grietas y en los puntos críticos; chaflanes, bajadas pluviales, chimeneas, ductos de aire acondicionado, bases de tinacos, tubería, etc. deberán sellarse con el **IMPAC Cement** (consultar ficha técnica) o preparar tramos del Prefabricado **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER** para sellarlos mediante la aplicación con soplete. La altura de la impermeabilización en los muros o pretilas, debe ser como mínimo 15 centímetros por encima del nivel de la superficie terminada o del nivel del chaflán y deberá protegerse con remate metálico preferentemente. Los Prefabricados **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER** se instalan sobre las superficies con soplete de gas. Se deberá tener cuidado de no sobrecalentar la membrana asfáltica, porque podría crear porosidad y dañar y alterar su desempeño y durabilidad. El soplete de gas debe encontrarse en buen estado. Comience a colocar la membrana **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER** en la parte más baja de la superficie del techo continuando hacia arriba y en dirección transversal a la pendiente. Deberá situar la membrana sobre la superficie en la posición correcta, extendiendo la mitad del rollo para asegurar un traslape preciso y alineado con el siguiente rollo.

Una vez revisado el punto anterior, enrollar la membrana sin moverla de posición para comenzar su aplicación por termo-fusión. Desenrolle lentamente el Prefabricado **IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER** y luego, adhiera la membrana a la superficie, calentando su cara inferior con el soplete de gas, fundiendo el respaldo de polietileno y superficialmente el asfalto, sin sobrecalentarlo y ejerciendo una suave presión a la membrana para adherirla a la superficie. Los traslapes longitudinales de los rollos de 10 centímetros se unirán por medio de una cuchara de punta redonda, la cual se calienta con el soplete. Al momento de este proceso, revise la correcta unión de estos traslapes, presionando con la cuchara de tal manera que exude o fluya al borde ligeramente el asfalto, asegurando la hermeticidad de la unión de ambos traslapes. Proteger este cordón de asfalto con gravilla o recubriendo con **IMPAC®** Pintura Máximus. Se deberá tener especial cuidado al unir los traslapes transversales de cada rollo, traslapando 15 centímetros entre ellos, soldándolos por fusión y retirando totalmente la gravilla con la cuchara previamente calentada con el soplete, de forma que garantice una correcta adherencia.

## IMPAC® APP GOLD ESC POLIÉSTER

| PROPIEDADES                           | MÉTODO DE REFERENCIA | VALOR                                             |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| ESPESOR                               | ONNCCE NMX-C-437     | 4 ± 0.2 mm.                                       |
| FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA       | ONNCCE NMX-C-437     | -10°C                                             |
| ESTABILIDAD A TEMPERATURAS            | ONNCCE NMX-C-437     | 135°C                                             |
| RESISTENCIA A LA TENSIÓN TRANSVERSAL  | ONNCCE NMX-C-437     | 293 N                                             |
| RESISTENCIA A LA TENSION LONGITUDINAL | ONNCCE NMX-C-437     | 400 N                                             |
| ELONGACION TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL | ONNCCE NMX-C-437     | 45%                                               |
| REFUERZO INTERMEDIO                   | ONNCCE.NMX-C-437     | 180 gr/m2                                         |
| ADHESIÓN GRANULAR A LA MEMBRANA       | ONNCCE.NMX-C-437     | <3%                                               |
| INTEMPERISMO ACELERADO                | ONNCCE NMX-C-437     | CAMBIO MENOR AL 10% DE SUS PROPIEDADES ORIGINALES |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL               | ONNCCE NMX-C-437     | CUMPLE                                            |
| RENDIMIENTO REAL                      | ONNCCE NMX-C-437     | 8.9 m2/rollo                                      |