



IMPAC®

IMPAC® TOP PRIMER A95

Primario acrílico impermeable multiusos.

Descripción:

IMPAC® Top Primer A95 es un sellador primario acrílico que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie. Se obtiene mayor adherencia y mejora el rendimiento del impermeabilizante.

Ventajas:

- **IMPAC® Top Primer A95** elimina la porosidad de la superficie
- Mejora la adherencia del impermeabilizante
- Mejora el rendimiento del impermeabilizante
- Reduce la absorción de humedad
- Base agua

Usos:

- Como capa de enlace entre rollo prefabricado y acabados acrílicos.
- Como sellador acrílico especializado para superficies asfálticas.
- Como sellador para texturizados acrílicos, pinturas y acabados elastoméricos.

Aplicación:

- Limpie la superficie a aplicar de tal manera que se encuentre libre de polvo, tierra, arena o gravilla suelta, basura, grasas, aceites y humedad.
- Diluir este producto 1:1 (una parte de primer con una parte de agua potable). Puede ser aplicado con cepillo de ixtle, brocha, rodillo, previa preparación de la superficie y resanado de grietas.
- Aplique una mano (capa) en toda el área a impermeabilizar

Recomendaciones:

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10° C o superiores a 40 °C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación (consultar el pronóstico del clima de las siguientes 72 horas). No debe ser aplicado sobre superficies húmedas. No aplicar cuando la humedad relativa sea mayor a 85°C como en días u horas con brisa, bruma, neblina, rocío, etc. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



Transparente

PRUEBA	VALOR	NORMA
Apariencia	Líquido Lechoso	
Color	Transparente al secar	
Densidad	0.97 - 1.04 kg/L	ASTM D-1475
pH	9 - 10	ASTM E-70
Viscosidad	< 1,500 cps	ASTM D-2196
Rendimiento*	Una vez diluido: 3 - 4 m ² /L (100 - 150 m ² /cubeta 19 L)	
Presentación	Cubeta 19 L, Tambor 190 L	
Tiempo de secado**	1 a 3 horas	

*El rendimiento puede variar de acuerdo a la rugosidad y naturaleza de la superficie. Rendimiento a una mano

Almacenamiento:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas. No exponer a temperaturas congelantes.

Fecha de actualización: 28/Junio/2021. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impac.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.